

Permacron® VarioPlus Покровный лак 8050

Permacron® VarioPlus Покровный лак 8050 — это двухкомпонентный материал со средним содержанием твердого вещества, предназначенный для окраски легкового транспорта по двухслойной технологии.

Лак 8050 является многоцелевым и может применяться для широкого ряда ремонтных работ (от точечного ремонта до полной окраски).

Особенности:

- очень легко наносится;
- прекрасно растекается;
- быстро сохнет (20–30 мин);
- очень легко полируется;
- имеет высокую укрывающую способность и отличную механическую стойкость.

ПОВЕРХНОСТЬ



1. Permacron® Базовые краски серий 293/295
2. Permahyd® Базовые краски серий 280/285

ПРИМЕНЕНИЕ



2:1 по объему с Permasolid® Отвердителями 3307 (сверхбыстрым) / 3309 (быстрым) / 3310 / 3312 (медленным) / 3315 (сверхмедленным)



5 – 10% Permacron® Разбавитель 3364 или Permacron® MS Dura plus разбавитель 8580



17–19 сек



Готовый к нанесению материал — 60–90 мин

RP

Технология HVLP



1.3–1.4

1.7–1.8

1.3–1.5

1.8–2.2



2.0–2.5

2.0



Для уточнения входного давления воздуха см. рекомендации производителей окрасочного оборудования






2 полных слоя с выдержкой 5–10 мин



50–60 мкм

СУШКА

	<ul style="list-style-type: none"> • в течение ночи
	<ul style="list-style-type: none"> • время выдержки : 10–15 минут • окончательная сушка: 30 минут при +60°C (температура поверхности)
	<ul style="list-style-type: none"> • время выдержки: прим. 5 мин • окончательная сушка (коротковолновая): 10–15 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение 1	Значение 2
Вид упаковки и кол-во	1 л	
Цвет продукта	бесцветный	
Материал	8050	В смеси с соответствующим отвердителем и разбавителем
Содержание твердого вещества, % по весу	–	48.7
Плотность, кг/м ³	–	0.985
VOC-показатель, г/л	–	525

* Данные по теоретическому расходу материала рассчитаны при условии соблюдения рекомендаций относительно толщины слоя и содержания твердого вещества. Соответствующие потери при нанесении не учитывались.

ХРАНЕНИЕ

Гарантированный срок хранения	48 месяцев в оригинальной закрытой упаковке Фасовка: 5 л
-------------------------------	---