

## Герметик распыляемый

Однокомпонентный состав на основе синтетических смол и каучука. Используется для герметизации стыков металлических листов, мест сварки и пайки, а также для защиты различных элементов кузова от ударов камней, гравия, камней и воздействия внешней агрессивной среды.

### Особенности

- Поставляется в готовом к нанесению виде
- Наносится из пистолета для антигравийных покрытий
- Защищает от воздействия воды, масел, водных растворов солей
- Содержит активный антикоррозионный пигмент для предотвращения подплёночной коррозии
- Тиксотропный продукт, хорошо держится на вертикальных поверхностях
- Эластичный, обладает звукопоглощающими свойствами
- Имеет хорошую адгезию к необработанным, загрунтованным или окрашенным металлам
- Создает высокоэластичное покрытие, стойкое к различным видам деформаций
- Может перекрываться любыми акриловыми красками и лаками.

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
8281000	Герметик распыляемый	1 кг	серый

### Поверхности, пригодные для нанесения

Загрунтованные и незагрунтованные металлы, старые/заводские лакокрасочные покрытия

### Подготовка поверхности









- Удалить ржавчину. Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой и обезжиренной
- Для получения максимальной антикоррозионной стойкости рекомендуется нанесение на предварительно обработанные эпоксидными грунтами поверхности

### Способ нанесения







- Рекомендуемая температура окружающей среды: +5°C...+35°C
- Наносить из пистолета для антигравийных покрытий

### Нанесение в качестве герметика

	Тщательно перемешать в течение не менее 1 минуты		1–2 мм
	Готов к нанесению		Сушка «от пыли» - 60 минут при 20°C
	Наносить в 1 слой при входном давлении 2–3 бар с расстояния 1–2 см		24 часа при 20°C и влажности 55–65% (при толщине 2 мм)

### Нанесение в качестве защитного покрытия

	Тщательно перемешать в течение не менее 1 минуты		100–150 мкм / 1 слой Выдержка между слоями: 5–10 минут
	Готов к нанесению		- «от пыли»: 45 минут - полное высыхание при нанесении в 2 слоя: 2 часа**
	Наносить в 1–2* слоя при входном давлении 3–4 бар с расстояния 15–25 см		При необходимости, окрашивать через 2 часа после нанесения***

### Примечания



\* При необходимости, возможно нанесение герметика с большей толщиной, при этом время сушки необходимо увеличивать из расчета 1 час на каждый следующий слой  
 \*\* Сушка при 20°C и относительной влажности 55–65%  
 \*\*\* Окрашивать не позднее чем через 30 часов после нанесения.

### Технические характеристики

Цвет	серый
Состав	синтетические смолы, каучук
Срок хранения, месяцев	12
Условия хранения	В сухом месте, при 0...+35°C. Не хранить на прямых солнечных лучах и рядом с источниками тепла

### Примечания



Только для профессионального применения!  
 Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья